

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

ALAPANYAG:

PVC (polivinil-klorid), beltéri felhasználásra

VASTAGSÁG:

200-350 mikron között

FIZIKAI JELLEMZŐK:

Tekercsszélesség: 1220 mm

Szakítószilárdság: szélességében 5,1 kgf/cm; hosszában 0,6%

Nyúlás: 220%

Kitűnő dörzsállóság, valamint ellenállóság az alábbiakkal szemben: savak, etanol, sók (kivéve xilén), foltok és szennyeződések, penészfoltok, stb.

Tágulás, 48 óra elteltével 65oC-on:

Szélességben: 0.9%

Hosszúságban: 0.6%

Szélességben: 262 Kg / cm Hosszúságban: 230 Kg / cm

RAGASZTÓRÉTEG:

Típusa: nedvességgel szemben nem érzékeny, aktiválható akrilragasztó

A fólia tiszta, sík, merev és nem porózus felületre telepíthető:
üveg, fém, műanyag, fa, rétegelt fa, stb.

Tapadóerő:

telepítés után 20 perccel: 1,04 kg/cm

telepítés után 24 órával: 1,43 kg/cm

telepítés után 3 nappal: 1,51 kg/cm

telepítés után 7 nappal: 1,65 kg/cm

Tapadóerő magas hőmérsékleten (70°C):

az első nap elteltével: 1,37 kg/cm

7 nap elteltével: 1,03 kg/cm

Ideális telepítési hőmérséklet: 20 – 25°C között (telepítéskor a minimális hőmérséklet 12°C, a maximális hőmérséklet pedig 35°C)

A Cover Styl' anyagokat száraz telepítési módszerrel, megfelelő kasírozó használatával kell telepíteni.

A fólia eltávolítása hőlégfúvóval vagy hajszárítóval lehetséges (minimális hőmérséklet: 60oC).

Garancia: 10 év, beltéri telepítéskor, sárgulás, repedezés és delaminálódás esetén

Egyes felületekhez, úgy mint egyenetlen fa, vakolat, beton, stb. szükséges lehet a Primer vagy Primer+ alkalmazása.

A VÍZBÁZISÚ PRIMEREK HASZNÁLATA:

1/ A kezelendő felületet alaposan tisztítsa és zsírtalanítsa. Az esetleges egyenetlenségeket szüntesse meg.

2/ A száraz felületre egy hengerrel vigye fel a primert.

3/ A Cover Styl fólia telepítése előtt hagyja, hogy a primer megszáradjon:

- A primer szobahőmérsékleten alkalmazható, 15-30°C között
- Használat után a tárolóedényt erősen zárja vissza
- A primert gyermekektől elzárva kell tárolni
- Ha szembe kerülne, azonnal alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz